



Skalcem 3000

Hvid struktur- og dekorationspuds



Skalcem 3000



Produktegenskaber

Skalcem 3000 er en cementbaseret, indfarvet hvid strukturløsning, der anvendes som dekorativ slutpuds. Skalcem 3000 har en utrolig smidig bearbejdning og er meget let at arbejde med.

Skalcem 3000 har en god vedhæftnings- og dækkeevne, og kan dække mindre ujævnheder i underlaget.

Skalcem 3000 er meget slidstærk og derfor anvendelig i alle miljøklasser, også aggressivt miljø. Velegnet udendørs og indendørs.

Den pudsede overflade fremstår med en finkornet struktur med en naturlig, kalkmat glans.

Anvendelse

Skalcem 3000 kan anvendes som alternativ til glat slutpuds eller som afsluttende puds i forbindelse med netpudsrenovering, facadeisolering eller Skalflex Bluclad. Produktet hæfter på mineralske underlag som puds, tegl, beton, letklinker, porebeton etc.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, fast og strukturelt sundt. Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blank vand.

Sugende underlag som f.eks. porebeton skal grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Opblanding

Afmål 5-7 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 3000.

Den afmålte vandmængde hældes i en blandespand, og Skalcem 3000 tilsættes herefter under omrøring. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Anvend samme vandmængde til hver opblanding. Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.



DB-nr, 25 kg: 1460848

Skalcem 3000

Påføring

Skalcem 3000 påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med Soft Touch pudsebræt. Bearbejdningen bør begrænses så meget som muligt for at opnå den mest ensartede overflade.

Anvend Skalcem 3000 med samme produktionsdato for at undgå eventuelle nuanceforskelle.

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vedligehold

Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening. Til opfriskning af farven eller til farveskift anbefales Skalflex Siloxanemaling.

Tekniske data

Anvendelse:	Som struktur- og dekorationspuds på ethvert fast, rengjort mineralsk underlag
Opblanding:	5-7 liter vand pr. 25 kg Skalcem 3000 afhængig af underlagets beskaffenhed
Forbrug:	Ca. 1,6 kg/mm/m ² afhængig af lagtykkelse
Lagtykkelse:	Minimum 1,8 mm
Massefylde:	I løs vægt: 1,60 g/cm ³
Døgn-temp.:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Overmalbar:	Udendørs efter ca. 28 døgn Indendørs efter ca. 7 døgn





Skalcem 3000



Gratis farveprøve

Hvis du ønsker at se, hvordan farven og strukturen ser ud på Skalcem 3000, er du velkommen til at bestille en gratis farveprøve på hjemmesiden. Farveprøven rækker til ca. 0,5 m².

Påfør farveprøven på en testplade eller lignende, og stil den op ad facaden. Flyt rundt på prøven, så den kan betragtes på både sol- og skyggesiden af huset, på forskellige tider af døgnet og under forskellige vejrforhold. Påfør ikke farveprøven direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og farve på den færdige facade.



© Skalflex - 11/2022



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com

www.skalflex.dk

BUILDING TRUST

