

Skalflex Bitumen Primer

Bitumenbaseret grunder



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Bitumen Primer er en næsten lugtfri bitumengrunder til grunding inden påføring af bitumenbaserede vandtætningsprodukter.

Grunderen hæfter på selv lettere fugtige overflader, og sikrer optimal vedhæftning til alle senere bitumenlag.

Skalflex Bitumen Primer indeholder opløsningsmiddel.

Klargøring af underlag

Overfladen kan være lettere fugtig, men skal være ren, strukturel sund og fri for fedt og olie. Beskadiget puds og betonoverflader, revner og huller skal repareres, før grunderen påføres.

Anvendelsesområder

Skalflex Bitumen Primer er udviklet som grunder til alle absorberende mineraloverflader, gamle bitumenlag, træ og til efterfølgende varme eller kolde bitumenprodukter.

Benyttes som grunder i forbindelse med Skalflex Sokkeltæt og Skalflex Tætningsmembran i overensstemmelse med DIN 18 195.

Skalflex Bitumen Primer kan benyttes som asfaltblødgører på gammel bitumenbehandling på sokler, så ny bitumenbaseret overfladebehandling kan hæfte.

Påføring

Skalflex Bitumen Primer påføres i et tyndt, men heldækkende lag med pensel eller egnet sprøjte.

Stærkt sugende underlag kan grundes 2 gange.

Skalflex Bitumen Primer skal påføres i tynde lag, da separation mellem lagene ellers kan forekomme.

Det tilrådes at anvende værnemidler som øjenbeskyttelse og handsker, når der arbejdes med bitumenbaserede produkter.

Forbehold/Vejrforhold

Skalflex Bitumen Primer bliver tyktflydende ved kolde temperaturer.

Hvis primeren udsættes for stærk varme og sol, kan der opstå bobler.

Skalflex Bitumen Primer kan ikke anvendes som grunder på kulbaserede produkter som f.eks. tjære.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

BUILDING TRUST



Skalflex Bitumen Primer

Tørretid

Tørretiden afhænger af lufttemperaturen, bygningens struktur samt luftens fugtighed og cirkulation.

Ved en temperatur på +20°C er overfladen støvtør efter 30-60 minutter.

Primeren skal være fingertør, dvs. den ikke smitter af, når den berøres med en finger, inden påføring af Skalflex Sokkeltæt eller Skalflex Tætningsmembran kan påbegyndes.

Forbrug

Der skal anvendes 0,1-0,5 liter Skalflex Bitumen Primer pr. m², afhængig af underlagets sugsevne og beskaffenhed. Ved porøst beton er det vejl. forbrug 0,5 liter/m².



5 liter, DB-nr. 1547786

Teknisk data

Døgntemperatur:	-5°C til +30°C
Massefylde:	0,85 g/cm ³
Opløsningsmiddel:	Mineralsk terpentin
Flammepunkt:	Over +21°C
Rengøring:	Mineralsk terpentin
Opbevaring:	Tørt og frostfrit på et velventileret sted
Kode-nr.	3-1 (1993)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	<p>H226 Brandfarlig væske og dampe.</p> <p>H304 Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene.</p> <p>H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.</p>
	<p>P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.</p> <p>P102 Opbevares utilgængeligt for børn.</p> <p>P261 Undgå indånding af dampe.</p> <p>P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.</p> <p>P370+P378 Ved brand: Anvend pulver, skum eller vandtåge til brandslukning.</p> <p>P301+P331+P315 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.</p>



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk