

Skalflex Lyn-Cement

Ekstrem hurtighærdende monterings- og reparationsmørtel



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Lyn-Cement er en ekstrem hurtighærdende mørtel til omgående fiksering af stikdåser, rør, bolte og lignende, samt til reparation af f.eks. beton, mursten og slidlag.

Produktet er ekstremt hurtighærdende og begynder afbinding i løbet af ca. 3 minutter.

Hæfter på alle faste og rengjorte, mineralske underlag ude og inde.

Kan påføres fugtige underlag og stopper utætheder lynhurtigt.

Anvendes også til spartling af mindre revner og huller i gulve og på vægflader. Ideel til mindre opgaver, hvor der skal efterbehandles umiddelbart efter reparation.

Kan anvendes i vådrum og andre vandbelastede områder.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og fri for snavs. Før påføring skal underlaget forvandes. Der kan evt. også grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.

Opblanding

Blandes i forholdet 3 dele Skalflex Lyn-Cement til 1 del rent, koldt vand. Vandet hældes i en blandespand og cementpulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med pisker eller murske.

Grundet produktets meget korte bearbejdningsstid anbefales det at opblende små portioner af gangen.

Påføring

Den oprørte cement påføres med mureske, spartel eller lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal vedhæftning.

OBS: Opblandet produkt skal anvendes inden ca. 3 minutter!

Efterbehandling

Kan efterbehandles efter blot 30 minutter.

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand straks efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Lyn-Cement

Teknisk data

Opblanding:	1 del rent, koldt vand til 3 dele Lyn-Cement eller 1,3 liter rent, koldt vand til 5 kg Lyn-Cement
Anvendelsestid:	Ca. 3 minutter ved 20°C
Forbrug:	1,3 kg pr. mm lagtykkelse pr. m ²
Kornstørrelse:	0,1-0,3 mm
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Efterbehandling:	Kan efterbehandles efter 30 minutter
Opbevaring:	Tørt og frostfrit





5 kg, DB-nr: 1526015

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	<p>H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås.</p>
	<p>Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.</p>

Anvendelsesmuligheder




SKALFLEX

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk