

Skalflex Multidæk

Fleksibel og diffusionsåben facademaling



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Multidæk Murmaling er en akryl-/silikatbaseret maling med stor dække- og vedhæftningsevne. Smuds- og vandafvisende.

Skalflex Multidæk er fleksibel og diffusionsåben, har en god dækkeevne og en meget lang levetid.

Skalflex Multidæk kan anvendes på ubehandlede underlag og på fastsiddende maling.

Til udendørs og indendørs brug.

Farver

Skalflex Multidæk fås i 4 klassiske farver: Slotshvid, Patricierbeige, Herregårdssand og Palægrå.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt, strukturelt sundt og fri for salte.

Tidligere malede overflader renses for løstsiddende maling.

Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Betonslam, rester af formolie, fedt samt underlag med kraftig afsmitning rengøres med Skalflex Grund- og Malerrens.

Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Multigrunder. Grunderen påføres med pensel eller rulle til overfladen er mættet uden at der dannes film.

Opblanding

Produktet er færdigblandet i spanden, og skal blot omrøres grundigt inden ibrugtagning.

Påføring

Skalflex Multidæk påføres 1-2 gange med sprøjte, pensel eller maler-rulle i et jævnt og dækkende lag.

Forbehold/Vejrforhold

Nymalede facader skal beskyttes mod vejrliget de første døgn efter påføring.

Ved maling af større arealer bør der anvendes spande med samme produktionsnummer for at undgå nuanceforskelle.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

BUILDING TRUST



Skalflex Multidæk

Teknisk data

Rækkeevne:	6-8 m ² pr. liter
Overfladetør:	Efter 6-8 timer ved +20°C (60% RF)
Overmalbar:	Efter 12 timer ved +20°C (60% RF)
Glans:	2 (helmat)
Døgntemperatur:	Min. +8°C, max. 85% RF
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: < 1
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Mal-kode:	00-1 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l, VOC-grændeværdi (A/c (VB)): 40 g/l.



10 liter
Slotshvid, DB-nr.: 5241599

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk