

# Skalcem 1000

Cementbaseret, indfarvet hvid dekorationspuds



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalcem 1000 er cementbaseret, indfarvet hvid dekorationspuds til udendørs og indendørs brug.

Vejrbestandig, vaskbar (tåler højtryksrensning) og er samtidig diffusionsåben. Skalcem 1000 har en meget slidstærk overflade, som ikke kræver efterbehandling i en lang årrække.

Skalcem 1000 fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

### Anvendelsesområder

Velegnet på alle mineralske underlag f.eks puds, tegl, letklinkerbeton, beton, glatte eller kløvede kalksandsten.

Skalcem 1000 kan anvendes som finpuds, berapning, slemning eller kostning. Produktets finkornede struktur kan varieres af påføringsredskabet.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og strukturelt sundt.

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for salte før behandling.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende umiddelbart før påføring.

Meget sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder fortyndet med vand i forholdet 1:3. Anvendes Beto-Binder som grunder, erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg Skalcem 1000.

### Opblanding

Opblandes med 5-7 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 1000.

Opføring sker med elektrisk blander, indtil konsistensen er homogen og fri for klumper – vandmængden tilpasses påføringenmetoden.

### Påføring

Påføring foretages med stålbræt, spartel, rulle eller kost afhængig af den ønskede struktur. Forsøg på et mindre testområde, inden arbejdet påbegyndes.

Opblandet puds skal anvendes indenfor 2 timer.

### Gode råd

Må ikke påføres ved døgntemperaturer under +5°C.

Nybehandlede flader skal beskyttes mod vejrliget de første døgn efter påføring.

Undgå at arbejde i direkte sollys.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

# Skalcem 1000

For at undgå nuanceforskelle anvendes sække med samme produktionsnummer/batch-nr.

## Vedligehold

Grønne belægninger m.m. fjernes skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Senere opfriskning/farveskift kan ske med Skalcem 100 eller Skalflex Facade-Silikatmaling.

## Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Teknisk data

Opblanding:	5-7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt
Forbrug:	1-3 kg/m <sup>2</sup> (afhængig af struktur og lagtykkelse)
Glans:	Ca. 2 (helmat)
Kornstørrelse:	0,2-1,0 mm
Pudsfarve:	Hvid
Vanddampdiffusion:	Z <sub>H<sub>2</sub>O</sub> -værdi: 0 ved lagtykkelse på 0,34 mm
Tørretid:	Overfladetør efter ca. 24 timer v/min. +15°C
Hærdeperiode:	28 døgn
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)



25 kg, DB-nr. 3859436

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

	<b>FARE</b>
	<p>H315 Forårsager hudirritation.  H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.</p> <p>P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.  P305+P351+P338  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  P405 Opbevares under lås.</p> <p>Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.</p>

	<b>SKALFLEX</b> Industrivej 20B DK-8800 Viborg 04 DoP 550
	<b>EN 998-1</b> Skalflex Indfarvet Pudsemørtel (CR)
Brandbarhed	Klasse A1

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · [kundeservice@dk.sika.com](mailto:kundeservice@dk.sika.com) · [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)