



PRODUKTDATABLAD

ProBau Færdig-Beton

Forstærket beton med meget høj slidstyrke. Hæftesikker.

Produkt/Anvendelse

ProBau Færdig-Beton er en forstærket beton med meget høj slidstyrke. Velegnet til mindre betonreparationer på gulve, lofter, trapper, sokler og vægge samt i vådrum og vandbelastede områder. Til udendørs og indendørs brug.

Underlag

Underlaget skal være mineralisk, rengjort og strukturelt sundt.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende underlag grundes med ProBau Beton- og Mørtelprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (primer/vand) umiddelbart før behandling.

Opblanding

ProBau Færdig-Beton opblandes med 0,6 liter rent, koldt vand til 5 kg beton. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Blandetiden skal min. være 3 minutter.

Påføring

Opblandet beton påføres med murske eller lign, og trykkes grundigt på plads. Der glattes efter med pudsebræt. Færdigblandet beton skal anvendes inden for 45 minutter.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Forbehold

Beskyt uhærdet beton mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet beton tåler ikke frost.

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 0,6 liter rent, koldt vand pr. 5 kg beton
Forbrug:	Ca. 1,7 kg/mm/m ²
Lagtykkelse:	Op til 80 mm
Åbningstid:	Ca. 45 minutter +20°C
Tørretid:	8-12 timer ved +20°C
Hærdetid:	Fuldt hærdet efter 28 døgn v/+20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt i tætlukket emballage



ProBau Færdig-Beton

Sikkerhed

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

**FARE**

- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P264 Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
- P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.
- P501 Indhold/holder bortskaftes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Oplysningspligtige indholdsstoffer:

Portland cement, grå.

Flyveaske, portlandcement.

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromat-reduktionen forringes.

UFI: 1000-A0PG-V00D-2A2V

PR-nr. 4166930

Mal-kode (1993): 00-4.