

# ProBau Færdig-Mørtel

---

## Cementbaseret mørtel til reparation af puds og fuger over sokkelniveau

### Produkt/Anvendelse

ProBau Færdig-Mørtel anvendes til reparation af puds og fuger over sokkelniveau. Kan fylde fuger op til 15 mm og pudsreparationer op til 10 mm i én arbejdsgang. Til udendørs og indendørs brug.

### Underlag

Underlaget skal være mineralsk, rengjort og strukturelt sundt.

Underlaget forvandes, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende underlag grundes med ProBau Beton- og Mørtelprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (primer/vand) umiddelbart før behandling.

### Opblanding

ProBau Færdig-Mørtel tilsættes ca. 0,7 liter rent, koldt vand pr. 5 kg mørtel. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Blandetiden skal min. være 3 minutter.

### Påføring

Mørtlen påføres med murske, spartel eller lign., trykkes grundigt på plads og bearbejdes med et pudsebræt. Ved fugning anvendes fugeske, og der komprimeres til fugen er fast.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

### Forbehold

Beskyt uhærdet mørtel mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

### Teknisk data

Opblanding:	Ca. 0,7 liter rent, koldt vand pr. 5 kg mørtel
Lagtykkelse:	Pudslag op til 10 mm, fuger op til 15 mm
Forbrug:	Ca. 1,4 kg/mm/m <sup>2</sup> ved pudsning Ca. 7 kg/m <sup>2</sup> ved 15 mm fugedybde
Hærdetid:	Fuldt hærdet efter 28 døgn v/+20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt i tætlukket emballage

# ProBau Færdig-Mørtel

**Sikkerhed**

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

**FARE**

- H315 Forårsager hudirritation.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P264 Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.  
P305+P351+P338  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P310 Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

## Oplysningspligtige indholdsstoffer:

Portlandcement, hvid.  
Calciumhydroxid.

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromat-reduktionen forringes.

UFI: C000-A0PG-V00D-2ACH  
PR-nr. 4277585  
Mal-kode (1993): 00-4.