



PRODUKTDATABLAD

ProBau Vandtæt Færdig-Beton

Vandafvisende beton med meget høj slidstyrke

Produkt/Anvendelse

ProBau Vandtæt Færdig-Beton er en forstærket, vandafvisende beton med meget høj slidstyrke. Velegnet til mindre betonreparationer på gulve, lofter, trapper, sokler og vægge samt i vådrum, dog ikke egnet i vådzone. Til udendørs og indendørs brug.

Underlag

Underlaget skal være mineralisk, rengjort og strukturelt sundt. Der ruhugges min. 5 mm langs kanterne på reparationsstedet.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende underlag grundes med Probau Beton- og Mørtelprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.

Opblanding

ProBau Vandtæt Færdig-Beton opblandes med 0,8 liter rent, koldt vand til 5 kg beton. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Blandetiden skal min. være 3 minutter.

Påføring

Opblandet beton påføres med murske eller lign. og trykkes grundigt på plads. Der glattes efter med pudsebræt. Færdigblandet beton skal anvendes inden for 45 minutter.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Forbehold

Beskyt uhærdet beton mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet beton tåler ikke frost.

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 0,8 liter rent, koldt vand pr. 5 kg beton
Forbrug:	Ca. 1,7 kg/mm/m ²
Lagtykkelse:	Op til 80 mm
Åbningstid:	Ca. 45 minutter +20°C
Tørretid:	8-12 timer ved +20°C
Hærdetid:	Fuldt hærdet efter 28 døgn v/+20°C
Døgn temperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt i tæt lukket emballage



ProBau Vandtæt Færdig-Beton

Sikkerhed

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

**FARE**

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P264 Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

P501 Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Oplysningspligtige indholdsstoffer:

Portlandcement, hvid.

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromat-reduktionen forringes.

UFI: 6000-A0PG-V00D-2AEW

PR-nr. 4278916

Mal-kode (1993): 00-4.