

FLYDESPARTEL



Egenskaber

Skalflex Flydespartel er et selvsnivellerende produkt på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Skalflex Flydespartel er beregnet til opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre lettere belastede erhvervslokaler.

Flydespartel må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran.

FLYDESPARTEL

- Hurtighærdende, selvsnivellerende flydespartel
- Kun til indendørs brug
- Udlægges i én arbejdsgang
- Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske underlag
- Tåler ikke frost under afbinding, udstøbning eller hærkning



FLYDESPARTEL

Tekniske data

| | |
|--------------------|--|
| Anvendelse: | Som flydespartel på ethvert fast, rengjort mineralsk underlag |
| Opblanding: | 5 liter vand pr. 25 kg FLYDESPARTEL |
| Forbrug: | Ca. 16 kg tørprodukt pr. m ² ved 10 mm lagtykkelse |
| Lagtykkelse: | 2 - 30 mm. Retningsgivende |
| Massefylde: | l løs vægt 1,60 g/cm ³ |
| Arbejdstemperatur: | Mellem 5 og 25° C |
| Åbningstid: | 10-15 minutter ved 20° C |
| Opklaring: | Tørt. Holdbart min. 6 mdr. i uåbnet emballage |
| Hærdeperiode: | 1-3 timer for gangtrafik ved 20° C 24 timer for let trafik ved 20° C 1 uge for tung trafik ved 20° C |
| pH-værdi: | Ca. 11,5 |
| TUN: | 1458274 |

Påføring

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Den rengjorte overflade primes 1 til 2 gange med Skalflex Beto-Binder fortyndet med vand i forholdet 1:3.

Skalflex Flydespartel tilsættes vand og blandes vha. boremaskine påsat piskeris til en letflydende homogen mørtel. Ved større arbejder kan der med fordel anvendes en egnet mobil blandingspumpe. Den færdigoprørte flydespartel hældes eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen.

Der startes, hvor tykkeste lag skal lægges, og flydespartlen udlægges i én arbejdsgang. Flydespartlen kan med fordel fordeles med afstandsspartel e.lign.

Den færdige blanding skal anvendes indenfor 10-15 minutter.

Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil afkorte åbnings- og hærdetiden.

