

SKALCEM S2000 – CF2000 leveres i 34 farver



Farverne er vejledende.

Se farvekort hos vore forhandlere og rekvirer farveprøve hos Skalflex A/S

Bemærk:
Fotografisk og på tryk er farver vanskelige at gengive 100% naturtro. Glans, struktur og ikke mindst lyset hvori farverne betragtes, kan gøre at farver på tryksager fremstår anderledes end den reelle farve. Derfor anbefaler vi altid, at man benytter sig af Skalflex's vederlagsfrie tilbud om at få tilsendt en farveprøve.

Sådan gør du – trin for trin



1. Valg af rigtigt værktøj er vigtigt



2. Grundig forvanding med vand



3. Vær omhyggelig med vandmængden



4. SKALCEM S2000 hældes i efter vandet. Ved oprøring af CF2000 skal farvepulveret piskes ud i blandevandet før tørmørtlen tilsættes



5. Opblanding med boremaskine og piskeris, blandingen kan med fordel hvile 10 minutter inden påføring



6. Konsistensen skal være tyk og fed



7. Påføring med et lille stålbræt (glittebræt 485x135 mm), i et jævnt ensartet lag



8. Der filtses med en næsten tør svamp

grafiskværksted.dk - 96127670

SKALCEM S2000 – CF2000

SKALFLEX A/S
- facader i farver



SKALFLEX A/S
- facader i farver

Skalflex A/S · Industrivej 20B · DK-8800 Viborg · Tel.: +45 86 61 22 99 · Fax: +45 86 61 21 99
www.skalflex.dk · mail@skalflex.dk

SKALCEM S2000 – CF2000

- indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

Skalcem S2000 og CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske underlag udvendigt og indvendigt.

Egenskaber

Skalcem S2000/CF2000 er en færdig indfarvet puds, der står med en smuk kalkmat finish efter vandskuring/pudsning. Produktet behøver ingen efterbehandling med maling, derfor undgås de typiske skader efter afskalninger. Produktet er et vejrbestandigt og modstandsdygtigt naturprodukt, der er yderst diffusionsåben, hvilket tillader muren at ånde. Produktet er yderst velegnet til brug i aggressivt miljø, hvor der stilles store krav til overfladen. Produktet er miljøvenligt og helt uden organiske opløsningsmidler, hvilket gør det velegnet til både indendørs og udendørs brug. Skalcem S2000/CF2000 fås i 34 smukke og lysægte farver, færdige og leveringsklare.

Opblanding

Oprøring af en 25 kg sæk, foretages med 5-6 liter vand. Den afmålte vandmængde hældes i blandespanden. Ved tilsætning af CF-pigmenter udblendes disse først i blandevandet. Produktet tilsættes derefter vandet under omrøring med røreværk eller piskeris påmonteret boremaskine.

Forberedelse

Underlaget skal være fast, fri for støv og andre løse partikler, overfladen rengøres for alger, snavs og anden film med Skalflex Alt-Rens, se vejledning herfor på emballagen.

Nyopført murværk skal være tørt og gennemhærdet, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414, inden behandling. Der anbefales blødstregne sten til vandskuring, helst røde pga. det lave saltindhold, i tvivlstilfælde bør teglproducenten rådføres.

Stærkt eller uens sugende underlag kan med fordel grundes med Beto-Binder fortyndet 1:3 – i disse tilfælde skal 2 liter af blandevandet til Skalcem S2000/CF2000 udskiftes med 2 liter Beto-Binder. Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuanceforskelle. Produktet bør ikke anvendes på visse typer gule maskinsten, da der her kan være risiko for frostsprængninger. Kontakt Skalflex for yderligere information.

Udførelse

Overfladen forvandes grundigt umiddelbart før påføring. Påføring foretages bedst med trækbræt/glittebræt i en lagtykkelse på 1-2 mm. Lad produktet »sætte« sig i et par minutter inden filtsning påbegyndes. Filtsning foretages bedst med en tør/opvredet svamp i lette cirkulerende bevægelser. For at undgå overgangsskel bør hele murflader færdiggøres i én arbejdsgang.

Hvor der ønskes større fylde i produktet, f.eks. ved tilbagelagte fuger, kan produktet tilsættes op til 20% tørret kvartssand i størrelsen 0,4-0,8 mm.

Produktet kan også anvendes på malede overflader indvendigt, her opnås en god vedhæftning ved at erstatte 2 liter blandevand med 2 liter Skalflex Beto-Binder.

Der må kun arbejdes med Skalcem S2000/CF2000 ved temperaturer over 5°C. Der bør ikke vandskures i vinterperioden. Ved risiko for lave nattemperaturer eller regn, bør facaden holdes afdækket 3-5 døgn efter udførelse. Må ikke påføres i direkte sollys.

Forbrug

Ca. 1,5-2,5 kg pr. m² afhængig af underlag.



NATURPRODUKT - kan anvendes både ud- og indvendig

DIFFUSIONSÅBEN - muren kan ånde, giver et sundt indeklima

MILJØVENLIG - fri for formaldehyd og andre skadelige stoffer

SLIDSTÆRK - kan også anvendes i aggressivt miljø

SKALCEM S2000 - SANDFARVER

SKALCEM S2000 indfarvet vandskuring leveres nu i 4 nye spændende farver, som imødekommer efterspørgslen fra den moderne forbruger.

Kalksand



Klitsand



Bakkesand



Ørkensand



SKALCEM S2000 er en indfarvet vandskuringspuds på cementbasis, tilsat tørret sand m.m.

SKALCEM CF2000 er en ufarvet vandskuringspuds, hvortil der hører en pose farvepulver som tilsættes i forbindelse med opblanding.