

SKALFLEX FACADE-STRUKTUR

Egenskaber



Facade-Struktur er en akryl-/silikatbaseret maling med god vedhæftning. Den kan anvendes udvendig og indvendig på mineralisk bund såvel som på allerede malede overflader.

Facade-Struktur er en såkaldt tykfilmsmaling, hvilket betyder, at den kan dække små revner og krakeleringer i overfladen. Ligegyldigt om du bruger Facade-Struktur i fin eller grov, vil det normalt kun være nødvendigt med ét lag maling, hvis der ønskes farveskift.

Facade-Struktur tillader muren at ånde og indeholder ingen giftige opløsningsmidler. Der findes to forskellige typer Facade-Struktur: grov og fin.

Overfladen får forskellige strukturer såsom vandskuring, berapning, nupret etc. afhængig af påføringsmetoden og valget af værktøj.

Grunder



Skalflex Multigrunder er en vandig alkaliefast forankringsgrunder, der benyttes på alle underlagstyper før behandling med Skalflex Facade-Struktur. Skalflex Multigrunder har en god indtrængnings- evne og kan anvendes både indendørs og udendørs.

Skalflex Multigrunder sikrer en god vedhæftning af den efterfølgende malerbehandling. Grunderen er meget velegnet på puds, beton, letbeton, porebeton, tegl, andre mineralske overflader og tidligere malede overflader.

Skalflex Multigrunder påføres til overfladen er mættet, men skal ikke danne film.



Tekniske data

Emballage	5 og 15 kg spand
Forbrug	0,5–2,5m ² pr. kg
Glans	2-mat
Fortynding	vand
Tørretid	6-12 timer, afhængig af lagtykkelse
Arbejdstemperatur	minimum +8°C
Rengøring	vand
Sikkerhedsregler	Mal-kode (1993) 00-1
Diffusion	Z-H ₂ O værdi: 0,35
Oplagring	frostfrit og tæt tillukket

Påføring

Før påføring skal overfladen være tør, bæredygtig og ren. Endvidere skal det sikres, at gammel maling har en god vedhæftning.

Murværk med høj vandabsorbering og krakeleringer skal grundes med Skalflex Multigrunder mindst én gang, før det males. Tidligere malede flader skal kun grundes hvis overfladen er afsmittende. Grunderen skal være tør, før malingen påføres (normalt 24 timer). Afhængig af den ønskede struktur kan der tilsættes op til 20% vand. Jo mere vand der tilsættes, jo mindre struktur.

Facade-Struktur kan påføres med struktur- eller almindelig rulle, stålbræt, pensel eller kost. Vær omhyggelig med at påføre den samme mængde (tykkelse) maling på overfladen, da dette vil afgøre den endelige struktur. Forsøg at male vådt i vådt i én arbejdsgang. Hvis ikke dette er muligt, kan overfladen opdeles i sektioner afgrænset med tape.

Cementpuds kan ikke males før min. 28 dage efter påføringen, og murværket skal være gennemtørt og fri for salte. Undgå at male i direkte sollys og beskyt nyligt malede overflader mod regn.

Farver

Facade-Struktur findes i ti forskellige farver. Nedenstående farver er vejledende. Rekvirer altid gratis farveprøve hos Skalflex A/S.



 **SKALFLEX** A/S
- *facader i farver*